



Cassis  
97

Framboise  
81

Mandarine  
15

Abricot  
93

Agrume  
69

Emeraude  
88

Ardoise  
87

Lavande  
89

Océan  
91

Marine  
25



Blanc  
01  
Envers Blanc  
White reverse  
Rückseite weiß

Ecume  
82

Crème  
02

Perle  
96

Mastic  
48

Lin  
11

Sienne  
29

Anthracite  
38

Graphite  
77

Noir 90  
Envers Noir  
Poids 270 g/m<sup>2</sup>  
Black reverse  
Weight 270 g/m<sup>2</sup>  
Rückseite schwarz  
Gewicht 270 g/m<sup>2</sup>




TEST IMO  
FTP code (2010)  
Annex I, Part 7  
Anhang I, Teil 7



Occultant  
Blackout



Antibactérien  
Antibacterial / Antibakteriell  
Uniquement Envers gris  
Only plain grey reverse  
Nur schlichte graue Rückseite



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

Laize *Width / Breite*

Poids *Weight / Gewicht*

Coloris spéciaux

Special colours available / Spezielle Farbe möglich

Polyester/acrylique envers floqué gris

Polyester/acrylic grey reverse

Polyester/graue Acryl Beschichtung

200 cm

Blanc et couleur 300 g/m<sup>2</sup> - Noir envers noir 270 g/m<sup>2</sup>

White and color 300 g/m<sup>2</sup> - Black, black reverse 270 g/m<sup>2</sup>

Weiß und farbig 300 g/m<sup>2</sup> - Rückseite schwarz 270 g/m<sup>2</sup>

Par minimum de 300 ml en 200 cm

Minimum order of 300 m in 200 cm / ab 300 m in 200 cm

Classements au feu



Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

UNO italien UNI 8456 / UNI 9174

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications *Suggested applications / Anwendungen*



Rideaux  
*Curtains / Vorhänge*



Stores bateaux  
*Roman blinds / Faltrillos*



Parois Japonaises  
*Panel blinds / Flächenvorhänge*



Stores enrouleurs  
*Rollers blinds / Rollos*

Conseils d'entretien *Washing instructions / Pflegeanweisungen*



Performances thermiques et visuelles\*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

gt / fc

Envers blanc

White reverse side

Weißer Rückseite

gt 35 %

fc 51 %

Envers gris

Grey reverse side

Grau Rückseite

gt 46 %

fc 77 %

Envers noir

Black reverse side

Schwarz Rückseite

gt 62 %

fc 89 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Vitrage C : Double vitrage 4/16/4 avec faible niveau d'émission et remplissage d'argon.

Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Coloris clairs

Clear colors

Helle Farben

Coloris moyens

Intermediary colors

Mittlere Farben

Coloris foncés

Dark colors

Dunkle Farben

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

6

3-4

2-3 Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

| Caractéristiques antibactériennes<br><i>Antibacterial characteristics / Antibakterielle Eigenschaften</i>                                                                                                                                   | Concentration de<br>of / Konzentration von Staphylococcus<br>aureus<br>ATCC 6538 (UFC/mL) |     | Concentration de<br>of / Konzentration von Klebsiella pneumoniae<br>ATCC 4352 (UFC/mL) |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Testé selon EN ISO 20743 : 2013 après 5 lavages sur face textile<br><i>Tested according to EN ISO 20743: 2013 after 5 washings on textile side</i><br><i>Geprüft gemäß EN ISO 20743: 2013 nach 5 Waschgängen auf der Textilseite</i>        | 0h                                                                                        | 24h | 0h                                                                                     | 24h |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 1,42.10 <sup>5</sup>                                                                      | 0   | 8,27.10 <sup>4</sup>                                                                   | 0   |
| Testé selon EN ISO 20743 : 2013 après 5 lavages sur face enduite<br><i>Tested according to EN ISO 20743: 2013 after 5 washings on coated side</i><br><i>Geprüft gemäß EN ISO 20743: 2013 nach 5 Waschgängen auf der beschichteten Seite</i> | 0h                                                                                        | 24h | 0h                                                                                     | 24h |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 9,83.10 <sup>4</sup>                                                                      | 0   | 7,06.10 <sup>4</sup>                                                                   | 0   |

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte