



Cassis
97

Framboise
81

Mandarine
15

Abricot
93

Agrume
69

Emeraude
88

Ardoise
87

Lavande
89

Océan
91

Marine
25



Blanc
01
Envers Blanc
White reverse
Rückseite weiß

Ecume
82

Crème
02

Perle
96

Mastic
48

Lin
11

Sienne
29

Anthracite
38

Graphite
77

Noir 90
Envers Noir
Poids 270 g/m²
Black reverse
Weight 270 g/m²
Rückseite schwarz
Gewicht 270 g/m²



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex I, Part 7
Anhang I, Teil 7



Occultant
Blackout



Antibactérien
Antibacterial / Antibakteriell
Uniquement Envers gris
Only plain grey reverse
Nur schlichte graue Rückseite



Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

Laize *Width / Breite*

Poids *Weight / Gewicht*

Coloris spéciaux

Special colours available / Spezielle Farbe möglich

Polyester/acrylique envers floqué gris

Polyester/acrylic grey reverse

Polyester/graue Acryl Beschichtung

200 cm

Blanc et couleur 330 g/m² - Noir envers noir 270 g/m²

White and color 300 g/m² - Black, black reverse 270 g/m²

Weiß und farbig 300 g/m² - Rückseite schwarz 270 g/m²

Par minimum de 300 ml en 200 cm

Minimum order of 300 m in 200 cm / ab 300 m in 200 cm

Classements au feu



Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

UNO italien UNI 8456 / UNI 9174

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications *Suggested applications / Anwendungen*



Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltrillos



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Stores enrouleurs
Rollers blinds / Rollos

Conseils d'entretien *Washing instructions / Pflegeanweisungen*



Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / Thermische und visuelle Eigenschaften

g_t / f_c

Envers blanc

White reverse side

Weißse Rückseite

gt 35 %

fc 51 %

Envers gris

Grey reverse side

Grau Rückseite

gt 46 %

fc 77 %

Envers noir

Black reverse side

Schwarz Rückseite

gt 62 %

fc 89 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Vitrage C : Double vitrage 4/16/4 avec faible niveau d'émission et remplissage d'argon.

Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Coloris clairs

Clear colors

Helle Farben

Coloris moyens

Intermediary colors

Mittlere Farben

Coloris foncés

Dark colors

Dunkle Farben

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

6

3-4

2-3 Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

Caractéristiques antibactériennes <i>Antibacterial characteristics / Antibakterielle Eigenschaften</i>	Concentration de of / Konzentration von Staphylococcus aureus ATCC 6538 (UFC/mL)		Concentration de of / Konzentration von Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (UFC/mL)	
Testé selon EN ISO 20743 : 2013 après 5 lavages sur face textile <i>Tested according to EN ISO 20743: 2013 after 5 washings on textile side</i> <i>Geprüft gemäß EN ISO 20743: 2013 nach 5 Waschgängen auf der Textilseite</i>	0h	24h	0h	24h
	1,42.10 ⁵	0	8,27.10 ⁴	0
Testé selon EN ISO 20743 : 2013 après 5 lavages sur face enduite <i>Tested according to EN ISO 20743: 2013 after 5 washings on coated side</i> <i>Geprüft gemäß EN ISO 20743: 2013 nach 5 Waschgängen auf der beschichteten Seite</i>	0h	24h	0h	24h
	9,83.10 ⁴	0	7,06.10 ⁴	0

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte